

زيت المحولات



زيت المحولات

تُصنع زيوت محولات تيكسول (Texol) من الجيل الجديد من زيوت أساس ذات خصائص مميزة تجعلها مناسبة تمامًا للمحولات، وذلك مع التركيز على نقاء المنتج في كل مرحلة من مراحل التكرير.

مصنوعة لتلبية المواصفات التالية:

IEC 60296: 2012-02 الإصدار 4.0

IEC 296

مجموعة زيت المحولات من تيكسول

■ تيكسول باورتيكس ٢٠-PI
المواصفات: IEC 296
النوع: بارافيني مثبت

■ تيكسول باورتيكس ٢٠-PU
المواصفات: IEC 296
النوع: زيت بارافيني غير مثبت

■ تيكسول باورتيكس ٦٠-PI
المواصفات: IEC 60296
النوع: بارافيني مثبت

■ تيكسول باورتيكس ٦٠-PU
المواصفات: IEC 60296
النوع: زيت بارافيني غير مثبت

■ تيكسول باورتيكس ٦٠-NI
المواصفات: IEC 60296
النوع: زيت النفثينيك مثبت

■ تيكسول باورتيكس ٦٠-NU
المواصفات: IEC 60296
النوع: زيت النفثينيك غير مثبت

المزايا:

- عمر طويل.
- خصائص عزل أفضل.
- يتميز بكفاءة تبريد ممتازة.
- تقليل محتويات الكبريت والمحتويات العطرية المسببة للتآكل.
- يمكن أن يتحمل الظروف المناخية القاسية.



تيكسول باورتيكس PU-٢٠

المواصفات: IEC 296 النوع: زيت بارافيني غير مشب

الرقم	الخصائص	طريقة الاختبار	المواصفات
١- الوظيفة:			
١	اللون	ASTM D 1500	_____
٢	اللزوجة الحركية عند ٤٠ درجة مئوية بوحدة ملم ^٢ /ثانية عند ١٥ (-) درجة مئوية بوحدة ملم ^٢ /ثانية	ISO 3104 ISO 3104	حد أقصى ١٦,٥ حد أقصى ٨٠٠
٣	نقطة الصب بالدرجة المئوية	ISO 3016	حد أقصى (-) ٣٠
٤	المحتوى المائي (جزء في المليون)	IEC 60814/IEC 733	الحد الأقصى ٣٠ مجم/كجم للتوريد بكميات كبيرة. ٤٠ مجم/كجم للتوريد في براميل
٥	جهد الانهيار	IEC 60156	٣٠ كيلو فولت كحد أدنى عند التسليم ٥٠ كيلو فولت كحد أدنى بعد المعالجة في المختبر
٦	الكثافة عند درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ^٣	ISO 3675 أو ISO 12185	حد أقصى ٠,٨٩٥
٧	الكثافة عند درجة حرارة ٢٩,٥٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ^٣	ISO 3675 أو ISO 12185	_____
٨	عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية وتردد ٤٠ إلى ٦٠ هرتز	IEC 60247 أو IEC 61620/IEC 247	حد أقصى ٠,٠٠٥
٩	محتوى الجسيمات الدقيقة	ISO 60970	لا توجد متطلبات عامة
٢- التكرير/الاستقرار:			
١٠	المظهر	الخصائص البصرية	نقي وخالي من الرواسب والمواد العالقة
١١	الحموضة	IEC 62021-1 أو IEC 62021-2	٠,٠١ مجم من هيدروكسيد البوتاسيوم/جم كحد أقصى
١٢	توتر السطح البيني بوحدة ميجا نيوتن/متر	ASTM D971 أو EN 14210	حد أدنى ٤٠
١٣	إجمالي محتوى الكبريت	ISO 14596 أو IP 373	لا توجد متطلبات عامة
١٤	كبريت مسبب للتآكل	DIN 51353	غير مسبب للتآكل
١٥	كبريت يُحتمل أن يسبب التآكل	IEC 62535	غير مسبب للتآكل
١٦	DBDS (ديسولفيد ثنائي البنزيل) بوحدة مجم/كجم	IEC 62697	غير قابل للكشف (أقل من ٥ مجم/كجم)
١٧	مُثَبَّات IEC ٦,٦٦٦	IEC 60666	زيت غير مشب؛ غير قابل للكشف (أقل من ٠,٠١٪)
١٨	الإضافات المضمدة للمعادن بوحدة مجم/كجم	IEC 60666	غير قابل للكشف
١٩	إضافات أخرى	_____	_____
٢٠	محتوى الفورفورال: ٢ مجم/كجم/جم	IEC 61198	غير قابل للكشف
٢١	تكوّن الغازات الشاردة	يرجى الاطلاع على ٦,٢٢	لا توجد متطلبات عامة
٣- الأداء:			
٢٢	ثبات الأكسدة عند درجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية، ١٦٤ ساعة أ- إجمالي الحموضة مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/جم ب- نسبة الرواسب ٪ ت- عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية	IEC 61125:1992 (الطريقة ج) مدة الاختبار: زيت غير مشب؛ ١٦٤ ساعة بند ١٩,٤ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩,١ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩,٦ في معيار IEC 61125:1992 التعديل رقم العام (٢٠٠٤) IEC 60247+	حد أقصى ١,٢ حد أقصى ٠,٨ حد أقصى ٠,٥
٢٣	الميل إلى تكوين الغازات	IEC 60628:1985 الطريقة أ	لا توجد متطلبات عامة
٢٤	اختبار التوصيلية الكهربائية		لا توجد متطلبات عامة
٤- الصحة والسلامة والبيئة:			
٢٥	اختبار التوصيلية الكهربائية	ISO 2719	حد أدنى ١٤٠ درجة مئوية
٢٦	محتوى العطريات متعددة الحلقات ٪	BS 2000 PART 346	حد أقصى ٣,٠٪
٢٧	محتوى العطريات متعددة الحلقات ٪	IEC 61619	غير قابل للكشف

الرقم	الخصائص	طريقة الاختبار	المواصفات
١-الوظيفة:			
١	اللون	ASTM D 1500	_____
٢	اللزوجة الحركية عند ٤٠ درجة مئوية بوحدة ملم ^٢ /ثانية عند ١٥ (-) درجة مئوية بوحدة ملم ^٢ /ثانية	ISO 3104 ISO 3104	حد أقصى ١٦,٥ حد أقصى ٨٠
٣	نقطة الصب بالدرجة المئوية	ISO 3016	حد أقصى (-) ٣٠
٤	المحتوى المائي (جزء في المليون)	IEC 60814	الحد الأقصى ٣٠ مجم/كجم للتوريد بكميات كبيرة. ٤٠ مجم/كجم للتوريد في براميل
٥	جهد الانهيار	IEC 60156	٣٠ كيلو فولت كحد أدنى عند التسليم ٥٠ كيلو فولت كحد أدنى بعد المعالجة في المختبر
٦	الكثافة عند درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ^٣	ISO 3675 أو ISO 12185	حد أقصى ٠,٨٩٥
٧	الكثافة عند درجة حرارة ٢٩,٥٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ^٣	ISO 3675 أو ISO 12185	_____
٨	عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية وتردد ٤٠ إلى ٦٠ هرتز	IEC 60247 أو IEC 61620	حد أقصى ٠,٠٠٥
٩	محتوى الجسيمات الدقيقة	ISO 60970	لا توجد متطلبات عامة
٢-التكرير/الاستقرار:			
١٠	المظهر	الخصائص البصرية	نقي وخالي من الرواسب والمواد العالقة
١١	الحموضة	IEC 62021-1 أو IEC 62021-2	١٠٠ مجم من هيدروكسيد البوتاسيوم/كجم كحد أقصى
١٢	توتر السطح البيني بوحدة ميجا نيوتن/متر	ASTM D971 أو EN 14210	حد أدنى ٤٠
١٣	إجمالي محتوى الكبريت	IP 373 أو ISO 14596	لا توجد متطلبات عامة
١٤	كبريت مسبب للتآكل	DIN 51353	غير مسبب للتآكل
١٥	كبريت يُحتمل أن يسبب التآكل	IEC 62535	غير مسبب للتآكل
١٦	DBDS (ديسولفيد ثنائي البنزيل) بوحدة مجم/كجم	IEC 62697	غير قابل للكشف (أقل من ٥ مجم/كجم)
١٧	مثبطات IEC ٦,٦٦٦	IEC 60666	زيت مثبت (٠,٨ - ٠,٤٠ %)
١٨	الإضافات المخمّدة للمعادن بوحدة مجم/كجم	IEC 60666	غير قابل للكشف
١٩	إضافات أخرى	_____	_____
٢٠	محتوى الفورفورال: ٢ مجم/كجم/كجم	IEC 61198	غير قابل للكشف
٢١	تكوّن الغازات الشاردة	يرجى الاطلاع على ٦,٢٢	لا توجد متطلبات عامة
٣-الأداء:			
٢٢	ثبات الأكسدة عند درجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية، ٥٠٠ ساعة أ- إجمالي الحموضة مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/كجم ب- نسبة الرواسب % ت- عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية	IEC 61125:1992 (الطريقة ج) مدة الاختبار: بارافيني مثبت: ٥٠٠ ساعة بند ١,٩,٤ في معيار IEC 61125:1992 بند ١,٩,١ في معيار IEC 61125:1992 بند ١,٩,٦ في معيار IEC 61125:1992 التعديل رقم العام (٢٠٠٤) IEC 60247+	حد أقصى ١,٢ حد أقصى ٠,٨ حد أقصى ٠,٥
٢٣	الميل إلى تكوين الغازات	IEC 60628:1985 الطريقة أ	لا توجد متطلبات عامة
٢٤	اختبار التوصيلية الكهربائية		لا توجد متطلبات عامة
٤- الصحة والسلامة والبيئة:			
٢٥	اختبار التوصيلية الكهربائية	ISO 2719	حد أدنى ١٤٠ درجة مئوية
٢٦	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	BS 2000 PART 346	حد أقصى ٣,٠ %
٢٧	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	IEC 61619	غير قابل للكشف

تيكسول باورتيكس PU-6 المواصفات : IEC 60296 2012-02 الإصدار 4.0 النوع : زيت بارافيني غير مشط

الرقم	الخصائص	طريقة الاختبار	المواصفات
١-الوظيفة			
١	اللون	ASTM D 1500	_____
٢	اللزوجة الحركية عند ٤٠ درجة مئوية بوحدة ملم ٢/ثانية عند ٣٠ (-) درجة مئوية بوحدة ملم ٢/ثانية	ISO 3104 ISO 3104	حد أقصى ١٢ حد أقصى ١٨٠٠
٣	نقطة الصب بالدرجة المئوية	ISO 3016	حد أقصى (-) ٤٠
٤	المحتوى المائي (جزء في المليون)	IEC 60814	الحد الأقصى ٣٠ مجم/كجم للتوريد بكميات كبيرة. ٤٠ مجم/كجم للتوريد في براميل
٥	جهد الانهيار	IEC 60156	٣٠ كيلو فولت كحد أدنى عند التسليم ٧٠ كيلو فولت كحد أدنى بعد المعالجة في المختبر
٦	الكثافة عند درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ٣	ISO 3675 أو ISO 12185	حد أقصى ٠.٨٩٥
٧	الكثافة عند درجة حرارة ٢٩.٥ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ٣	ISO 3675 أو ISO 12185	_____
٨	عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية وتردد ٤٠ إلى ٦٠ هرتز	IEC 60247 أو IEC 61620	حد أقصى ٠.٠٠٥
٩	محتوى الجسيمات الدقيقة	ISO 60970	لا توجد متطلبات عامة
٢-التكرير/الاستقرار:			
١٠	المظهر	الخصائص البصرية	نقي وخالي من الرواسب والمواد العالقة
١١	الحموضة	IEC 62021-1 أو IEC 62021-2	٠.١ مجم من هيدروكسيد البوتاسيوم/جم كحد أقصى
١٢	توتر السطح البيني بوحدة ميجا نيوتن/متر	ASTM D971 أو EN 14210	حد أدنى ٤٠
١٣	إجمالي محتوى الكبريت	IP 373 أو ISO 14596	لا توجد متطلبات عامة
١٤	كبريت مسبب للتآكل	DIN 51353	غير مسبب للتآكل
١٥	كبريت يُحتمل أن يسبب التآكل	IEC 62535	غير مسبب للتآكل
١٦	DBDS (ديسولفيد ثنائي البنزيل) بوحدة مجم/كجم	IEC 62697	غير قابل للكشف (أقل من ٥ مجم/كجم)
١٧	مُثَبِّطات IEC ٦٠٦٦٦	IEC 60666	زيت غير مُثَبِّط؛ غير قابل للكشف (أقل من ٠.١٪)
١٨	الإضافات المخمّدة للمعادن بوحدة مجم/كجم	IEC 60666	غير قابل للكشف
١٩	إضافات أخرى	_____	_____
٢٠	محتوى الفورفورال: ٢ مجم/كجم/جم	IEC 61198	غير قابل للكشف
٢١	تكوّن الغازات الشاردة	يرجى الاطلاع على ٦.٢٢	لا توجد متطلبات عامة
٣-الأداء:			
٢٢	ثبات الأكسدة عند درجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية، ١٦٤ ساعة أ- إجمالي الحموضة مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/جم ب- نسبة الرواسب % ت- عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية	IEC 61125:1992 (الطريقة ج) مدة الاختبار: زيت غير مُثَبِّط: ١٦٤ ساعة بند ١٩.٤ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩.١ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩.٦ في معيار IEC 61125:1992 التعديل رقم العام (٢٠٠٤) IEC 60247+	حد أقصى ١.٢ حد أقصى ٠.٨ حد أقصى ٠.٥
٢٣	الميل إلى تكوين الغازات	IEC 60628:1985 الطريقة أ	لا توجد متطلبات عامة
٢٤	اختبار التوصيلية الكهربائية		لا توجد متطلبات عامة
٤- الصحة والسلامة والبيئة:			
٢٥	اختبار التوصيلية الكهربائية	ISO 2719	حد أدنى ١٣٥ درجة مئوية
٢٦	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	BS 2000 PART 346	حد أقصى ٣.٠٪
٢٧	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	IEC 61619	غير قابل للكشف

الرقم	الخصائص	طريقة الاختبار	المواصفات
١-الوظيفة			
١	اللون	ASTM D 1500	_____
٢	اللزوجة الحركية عند ٤٠ درجة مئوية بوحدة ملم ٢/ثانية عند ٣٠ (-) درجة مئوية بوحدة ملم ٢/ثانية	ISO 3104 ISO 3104	حد أقصى ١٢ حد أقصى ١٨٠٠
٣	نقطة الصب بالدرجة المئوية	ISO 3016	حد أقصى (-) ٤٠
٤	المحتوى المائي (جزء في المليون)	IEC 60814	الحد الأقصى ٣٠ مجم/كجم للتوريد بكميات كبيرة. ٤٠ مجم/كجم للتوريد في براميل
٥	جهد الانهيار	IEC 60156	٣٠ كيلو فولت كحد أدنى عند التسليم ٧٠ كيلو فولت كحد أدنى بعد المعالجة في المختبر
٦	الكثافة عند درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ٣	ISO 3675 أو ISO 12185	حد أقصى ٠.٨٩٥
٧	الكثافة عند درجة حرارة ٢٩.٥٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ٣	ISO 3675 أو ISO 12185	_____
٨	عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية وتردد ٤٠ إلى ٦٠ هرتز	IEC 60247 أو IEC 61620	حد أقصى ٠.٠٠٥
٩	محتوى الجسيمات الدقيقة	ISO 60970	لا توجد متطلبات عامة
٢-التكرير/الاستقرار:			
١٠	المظهر	الخصائص البصرية	نقي وخالٍ من الرواسب والمواد العالقة
١١	الحموضة	IEC 60201-1 أو IEC 60201-2	٠.١٠ مجم من هيدروكسيد البوتاسيوم/جم كحد أقصى
١٢	توتر السطح البيني بوحدة ميغا نيوتن/متر	ASTM D971 أو EN 14210	حد أدنى ٤٠
١٣	إجمالي محتوى الكبريت	IP 373 أو ISO 14596	لا توجد متطلبات عامة
١٤	كبريت مسبب للتآكل	DIN 51353	غير مسبب للتآكل
١٥	كبريت يُحتمل أن يسبب التآكل	IEC 62535	غير مسبب للتآكل
١٦	DBDS (ديسولفيد ثنائي البنزيل) بوحدة مجم/كجم	IEC 62697	غير قابل للكشف (أقل من ٥ مجم/كجم)
١٧	مثبطات IEC ٦.٦٦٦	IEC 60666	زيت مثبت (٠.٠٨ - ٠.٤٠)
١٨	الإضافات المخمّدة للمعادن بوحدة مجم/كجم	IEC 60666	غير قابل للكشف
١٩	إضافات أخرى	_____	_____
٢٠	محتوى الفورفورال: ٢ مجم/كجم/جم	IEC 61198	غير قابل للكشف
٢١	تكوّن الغازات الشاردة	يرجى الاطلاع على ٦.٢٢	لا توجد متطلبات عامة
٣-الأداء:			
٢٢	ثبات الأكسدة عند درجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية، ٥٠ ساعة أ- إجمالي الحموضة مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/جم ب- نسبة الرواسب % ت- عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية	IEC 61125:1992 (الطريقة ج) مدة الاختبار: زيت غير مثبت: ٥٠ ساعة بند ١٩.٤ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩.١ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩.٦ في معيار IEC 61125:1992 التعديل رقم العام (٢٠٠٤) IEC 60247+	حد أقصى ١.٢ حد أقصى ٠.٨ حد أقصى ٠.٥
٢٣	الميل إلى تكوين الغازات	IEC 60628:1985 الطريقة أ	لا توجد متطلبات عامة
٢٤	اختبار التوصيلية الكهربائية		لا توجد متطلبات عامة
٤- الصحة والسلامة والبيئة:			
٢٥	اختبار التوصيلية الكهربائية	ISO 2719	حد أدنى ١٣٥ درجة مئوية
٢٦	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	BS 2000 PART 346	حد أقصى ٣.٠ %
٢٧	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	IEC 61619	غير قابل للكشف


تيكسول باورتيكس NU-٦٠ المواصفات : IEC 60296 2012-02 الإصدار 4.0 النوع : زيت النفثينيك غير مثبط

الرقم	الخصائص	طريقة الاختبار	المواصفات
١-الوظيفة			
١	اللون	ASTM D 1500	_____
٢	اللزوجة الحركية عند ٤٠ درجة مئوية بوحدة ملم ^٢ /ثانية عند ٣٠ (-) درجة مئوية بوحدة ملم ^٢ /ثانية	ISO 3104 ISO 3104	حد أقصى ١٢ حد أقصى ١٨٠٠
٣	نقطة الصب بالدرجة المئوية	ISO 3016	حد أقصى (-) ٤٠
٤	المحتوى المائي (جزء في المليون)	IEC 60814	الحد الأقصى ٣٠ مجم/كجم للتوريد بكميات كبيرة. ٤٠ مجم/كجم للتوريد في براميل
٥	جهد الانهيار	IEC 60156	٣٠ كيلو فولت كحد أدنى عند التسليم ٧٠ كيلو فولت كحد أدنى بعد المعالجة في المختبر
٦	الكثافة عند درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ^٣	ISO 3675 أو ISO 12185	حد أقصى ٨٩٥٠
٧	الكثافة عند درجة حرارة ٢٩,٥٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ^٣	ISO 3675 أو ISO 12185	_____
٨	عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية وتردد ٤٠ إلى ٦٠ هرتز	IEC 60247 أو IEC 61620	حد أقصى ٥٠٠٠٠
٩	محتوى الجسيمات الدقيقة	ISO 60970	لا توجد متطلبات عامة
٢-التكرير/الاستقرار:			
١٠	المظهر	الخصائص البصرية	نقي وخالٍ من الرواسب والمواد العالقة
١١	الحموضة	IEC 62021-1 أو IEC 62021-2	١٠٠ مجم من هيدروكسيد البوتاسيوم/كجم كحد أقصى
١٢	توتر السطح البيني بوحدة ميجا نيوتن/متر	ASTM D971 أو EN 14210	حد أدنى ٤٠
١٣	إجمالي محتوى الكبريت	ISO 14596 أو IP 373	لا توجد متطلبات عامة
١٤	كبريت مسبب للتآكل	DIN 51353	غير مسبب للتآكل
١٥	كبريت يُحتمل أن يسبب التآكل	IEC 62535	غير مسبب للتآكل
١٦	DBDS (ديسولفيد ثنائي البنزيل) بوحدة مجم/كجم	IEC 62697	غير قابل للكشف (أقل من ٥ مجم/كجم)
١٧	مثبطات IEC ٦٠٦٦	IEC 60666	زيت غير مثبط؛ غير قابل للكشف (أقل من ٠,٠١٪)
١٨	الإضافات المخمّدة للمعادن بوحدة مجم/كجم	IEC 60666	غير قابل للكشف
١٩	إضافات أخرى	_____	_____
٢٠	محتوى الفورفورال: ٢ مجم/كجم/كجم	IEC 61198	غير قابل للكشف
٢١	تكوّن الغازات الشاردة	يرجى الاطلاع على ٦,٢٢	لا توجد متطلبات عامة
٣-الأداء:			
٢٢	ثبات الأكسدة عند درجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية، ١٦٤ ساعة أ- إجمالي الحموضة مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/كجم ب- نسبة الرواسب % ت- عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية	IEC 61125:1992 (الطريقة ج) مدة الاختبار: زيت غير مثبط: ١٦٤ ساعة بند ١٩,٤ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩,١ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩,٦ في معيار IEC 61125:1992 التعديل رقم العام [٢٠٠٤] IEC 60247+	حد أقصى ١,٢ حد أقصى ٠,٨ حد أقصى ٠,٥
٢٣	الميل إلى تكوين الغازات	IEC 60628:1985 الطريقة أ	لا توجد متطلبات عامة
٢٤	اختبار التوصيلية الكهربائية		لا توجد متطلبات عامة
٤- الصحة والسلامة والبيئة:			
٢٥	اختبار التوصيلية الكهربائية	ISO 2719	حد أدنى ١٣٥ درجة مئوية
٢٦	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	BS 2000 PART 346	حد أقصى ٣,٠٪
٢٧	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	IEC 61619	غير قابل للكشف
٢٨	تحليل نوع الكربون - نسبة الكربون العطري % نسبة الكربون البارافيني % نسبة الكربون النفثيني %	تحليل تحويل فورييه بالأشعة تحت الحمراء	٤٠,٠ إلى ١٢,٠ حد أقصى ٥٠٠ حد أدنى ٤٢,٠


الرقم	الخصائص	طريقة الاختبار	المواصفات
١-الوظيفة			
١	اللون	ASTM D 1500	_____
٢	اللزوجة الحركية عند ٤٠ درجة مئوية بوحدة ملم ٢/ثانية عند ٣٠ (-) درجة مئوية بوحدة ملم ٢/ثانية	ISO 3104 ISO 3104	حد أقصى ١٢ حد أقصى ١٨٠٠
٣	نقطة الصب بالدرجة المئوية	ISO 3016	حد أقصى (-) ٤٠
٤	المحتوى المائي (جزء في المليون)	IEC 60814	الحد الأقصى ٣٠ مجم/كجم للتوريد بكميات كبيرة. ٤٠ مجم/كجم للتوريد في براميل
٥	جهد الانهيار	IEC 60156	٣٠ كيلو فولت كحد أدنى عند التسليم ٧٠ كيلو فولت كحد أدنى بعد المعالجة في المختبر
٦	الكثافة عند درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ٣	ISO 3675 أو ISO 12185	حد أقصى ٠.٨٩٥
٧	الكثافة عند درجة حرارة ٢٩.٥٠ درجة مئوية بوحدة كجم/دسم ٣	ISO 3675 أو ISO 12185	_____
٨	عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية وتردد ٤٠ إلى ٦٠ هرتز	IEC 60247 أو IEC 61620	حد أقصى ٠.٠٠٥
٩	محتوى الجسيمات الدقيقة	ISO 60970	لا توجد متطلبات عامة
٢-التكرير/الاستقرار:			
١٠	المظهر	الخصائص البصرية	نقي وخالي من الرواسب والمواد العالقة
١١	الحموضة	IEC 62021-1 أو IEC 62021-2	٠.١ مجم من هيدروكسيد البوتاسيوم/جم كحد أقصى
١٢	توتر السطح البيني بوحدة ميجا نيوتن/متر	ASTM D971 أو EN 14210	حد أدنى ٤٠
١٣	إجمالي محتوى الكبريت	ISO 14596 أو IP 373	لا توجد متطلبات عامة
١٤	كبريت مسبب للتآكل	DIN 51353	غير مسبب للتآكل
١٥	كبريت يُحتمل أن يسبب التآكل	IEC 62535	غير مسبب للتآكل
١٦	DBDS (ديسولفيد ثنائي البنزيل) بوحدة مجم/كجم	IEC 62697	غير قابل للكشف (أقل من ٥ مجم/كجم)
١٧	مثبطات IEC ٦٠٦٦٦	IEC 60666	زيت مثبط (٨٠٪ - ٤٠٪)
١٨	الإضافات المخمّدة للمعادن بوحدة مجم/كجم	IEC 60666	غير قابل للكشف
١٩	إضافات أخرى	_____	_____
٢٠	محتوى الفورفورال: ٢ مجم/كجم/جم	IEC 61198	غير قابل للكشف
٢١	تكوين الغازات الشاردة	يرجى الاطلاع على ٦.٢٢	لا توجد متطلبات عامة
٣-الأداء:			
٢٢	ثبات الأكسدة عند درجة حرارة ١٢٠ درجة مئوية، ٥٠ ساعة أ- إجمالي الحموضة مجم هيدروكسيد البوتاسيوم/جم ب- نسبة الرواسب % ت- عامل تبديد العزل الكهربائي عند ٩٠ درجة مئوية	IEC 61125:1992 (الطريقة ج) مدة الاختبار: بارافيني مثبط: ٥٠ ساعة بند ١٩.٤ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩.١ في معيار IEC 61125:1992 بند ١٩.٦ في معيار IEC 61125:1992 التعديل رقم العام (٢٠٠٤) IEC 60247+	حد أقصى ١.٢ حد أقصى ٠.٨ حد أقصى ٠.٥
٢٣	الميل إلى تكوين الغازات	IEC 60628:1985 الطريقة أ	لا توجد متطلبات عامة
٢٤	اختبار التوصيلية الكهربائية		لا توجد متطلبات عامة
٤- الصحة والسلامة والبيئة:			
٢٥	اختبار التوصيلية الكهربائية	ISO 2719	حد أدنى ١٣٥ درجة مئوية
٢٦	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	BS 2000 PART 346	حد أقصى ٣.٠٪
٢٧	محتوى العطريات متعددة الحلقات %	IEC 61619	غير قابل للكشف
٢٨	تحليل نوع الكربون - نسبة الكربون العطري % نسبة الكربون البارافيني % نسبة الكربون النفثيني %	تحليل تحويل فورييه بالأشعة تحت الحمراء	٤٠ إلى ١٢.٠ حد أقصى ٥٠.٠ حد أدنى ٤٢.٠



X



✓



التخزين


- توضع البراميل أفقيًا - في موضع الساعة ٣ والساعة ٩ - فقط للتخزين طويل الأمد.
- يجب أن تبقى البراميل محكمة الإغلاق، ولا تُفتح سوى وقت ملء المحولات والمعدات الأخرى.
- يجب عدم فتح البراميل لغرض أخذ العينات لأن النيتروجين المملوء في البرميل سوف يتسرب ويدخل الهواء إلى البرميل، وبالتالي تُجذب الرطوبة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف زيت المحولات.

طريقة التعامل مع الزيت

- يجب تجنب التعرض للهواء وأشعة الشمس والرطوبة؛ إذ يمكن أن يؤثر ذلك على نتائج القياس.
- يُفضل أن تؤخذ العينات من المعدات الكهربائية وهي دافئة أثناء تشغيل المعدات، أو بعد فترة وجيزة من إيقاف التشغيل. وهذا الشرط ضروري للغاية في حالة اختبار جهد الانهيار أو المحتوى المائي.
- تُؤخذ عينة الزيت في المكان الذي يحتمل أن يكون السائل فيه أكثر تلوثًا، وعادةً ما يكون ذلك في أدنى نقطة من الحاوية التي تحتويه.
- لتجنب تكثيف قطرات الماء بالمعدات، يجب تدفئة المعدات التي تؤخذ منها العينات بحيث تكون أعلى من درجة حرارة الهواء المحيط.

مصادقات تيكسول وأوراق اعتمادها

مصنع تيكسول حاصل على شهادة الأيزو ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018



مختبر تيكسول

- مختبر تيكسول هو قلب محطتنا.
- يمتد مختبرنا على مساحة ٣,٢٠ قدم مربع، وهو من أفضل المعامل في الإمارات العربية المتحدة.
- لقد حصلنا على اعتماد ISO/IEC ١٧٠٢٥ لمختبرنا.





+971 6 512 3000



sales@texollubritech.com



www.texollubritech.com



P.O.Box 50802, Hamriyah Free Zone, Phase 1, Sharjah, UAE